

ALPHA GIPS

Produktblad



Produktbeskrivning

NFM Alpha Gips är ett gipsbaserat, pumpbart, själv-utjämnande golvspackel avsett för avjämning inomhus i torra lokaler. Ger normalt en färdig yta utan behov av efterbehandling och innehåller ej kasein. NFM Alpha Gips är tredjepartskontrollerad av Teknologisk institut i Danmark, samt uppfyller kraven enligt HusAMA.

Användningsområde

NFM Alpha Gips kan användas på underlag som t ex svag betong, gips, anhydrit, gjutasfalt, klinker, träfiber samt gipsskivor och vattenfasta limrester mm. Produkten är beläggningsbar med mattor och plattor av linoleum, PVC, Polyolefin, gummi samt parkett, klinker eller liknande material. Produkten lämpar sig utmärkt för värmegolv. Får inte användas på underlag med risk för tillskjutande fukt. Vid tveksamhet, kontakta NFM Flytgolv AB.

Förbehandling

Se till att underlaget är fritt från damm, smuts, olja, fett, vax etc. Eventuellt slamlager slipas eller fräses bort. För att förbättra vidhäftningen och förhindra snabb uttorkning skall underlaget alltid förbehandlas med NFM Golvprimer XP. Primern borstas in i underlaget, på normalt sugande underlag utspädd med vatten i förhållande 1:3. På starkt sugande underlag rekommenderas 2 strykningar. På klinker, sten, PVC, linoleum, spånskivor, gipsskivor etc. appliceras primern utspädd 5:1. Fördela primern jämnt över underlaget och undvik pölbildning. Primern skall torka innan spacklingen. Gjutasfalt skall primas med epoxiprimer som sandströs. Spacklingen skall ske inom 24 timmar efter primingen.

Blandning

Tillsätt 5,0-5,5 liter vatten per 25 kg säck. Använd ett rent kärl utan spackelrester. Blandningen utförs med visp-försedd bormaskin tills det är en klumpfri och lättflytande massa. Använd vatten +10 till +20 °C. Massans temperatur bör ligga mellan +10 till +20 °C. Avjämningsmassan får inte blandas med andra spackel.

Applicering

Innan avjämningsmassan appliceras rekommenderas att underlaget avvägs och nivåerna markeras på lämpligt sätt med NFM's "Nivåpinnar". Massan pumpas eller hålls ut på underlaget i våder. Varje ny våd läggs i den tidigare så snabbt som möjligt. Under läggning slätas spacklet till på lämpligt sätt till exempel med en tandad spackel. Anpassa vådlängden till blandningspumpens kapacitet och till skiktjockleken. Lämplig vådlängd är ca 8 meter. Som avgränsare använd avstängningslist. Primern ska vara torr innan nästa skikt appliceras. OBS! Vid solbestrålning, hög temperatur, stark ventilation eller andra faktorer som kan påskynda torkningen skall ytan skyddas mot för snabb torkning. Kontrollera alltid före mattläggning att avjämningsmassan är uttorkad. Som riktvärde kan rekommendationerna i HusAMA användas. För fukt känsliga beläggningar, tex trägolv, följ tillverkarens anvisningar.



Miljöanvisningar

Produkten är alkalisk vid reaktion med vatten. Härdat material utgör ingen fara för miljö. För hantering av restprodukter och avfall se innehållsdeklaration samt Byggvarudeklaration.

Produktspecifikation

Bindemedel

Gips (Calcium Sulfate Anhydrous)

Ballast

Natursand, max 0,25 mm

Vattenmängd

20 - 23%, 5,0 - 5,5 liter/25kg

Arbetstemperatur

Mellan +10 °C och +25 °C

Krympning

>0,10 mm/m

Användningstid

12-15 min efter tillblandning vid +20 °C

Gångbar

Efter ca 1 timme vid min + 20 °C

Skiktjocklek

2-30 mm

Beläggningsbar

Efter 1 dygn i skikt upp till 3 mm, sedan 1 dygns torktid för varje mm skiktjocklek. Förutsätter +20°C och 50% RF och viss luftomväxling

Åtgång

1,60 kg/m² och mm (enl GBR)

Flytförmåga

160-170 mm (SS 923519)

Tryckhållfasthet

C35

Böjhållfasthet

F6

Vidhäftningshållfasthet

> 1,5 MPa

Ytdraghållfasthet

> 1,5 MPa

Egenemission

Eimicode EC 1

Lagring

9 månader torrt, svalt och i oöppnad förpackning

Förpackning

25 kg säck, Big Bag, Bulk

Rengöring

Verktyg etc. rengöres omedelbart med vatten.



NFM Flytgolv AB

Vångavägen 1, 238 41 Oxie,
13

EN 13813

Avjämningsmassa för golv inomhus

Tryckhållfasthet: C35

Böjdraghållfasthet: F6

Brandklass: A1

NFM Flytgolv AB | Vångavägen 1, 238 41 OXIE, Sweden | Telefon: +46 (0) 40 469 971

Telefax: +46 40 46 99 72 | VAT-No./Momsreg-nr/F-skatt SE556723798601 | www.nfm.se