

BYGGSPACKEL

Produktblad



Produktbeskrivning

NFM Byggspackel är ett fin- och byggspackel med pastakonsistens. Produkten innehåller aluminatcement som är lågalkaliskt. Produktens konsistens kan varieras med vattenblandningen. Kornstorlek < 0,5mm. NFM Byggspackel uppfyller AMA Hus krav och är karakteriserad som Polymermodifierad: CTC25F7 enligt EN 13813.

Användningsområde

NFM Byggspackel rekommenderas för fallbyggnad och finspackling. Den kan också användas för utlagning av väggar, undertak och för trappor inomhus. Produkten skall ej användas i fortfarighetstillstånd över 95% RF. Beakta specifika krav för aktuell golvbeläggning. När den spacklade ytan härdat och eventuellt slipats, utgör den ett färdigt undergolv för de flesta golvbeläggningar.

Egenskaper

- Både fin- och byggspackling
- Tidigt beläggningsbar
- Sjunker inte

Förpackning

15 kg säck / 25 kg säck

Underlag

Betong, skumbetong , EPS
Golvspånskiva, Sten/keramik
Golvqipsskiva

Blandning

NFM Byggspackel blandas enligt följande: Tillsätt med vatten 3,3-3,6 liter per 15 kg säck samt 5,5-6,0 liter per 25 kg säck. Blandning utförs med vispörsedd bormaskin eller mixer, i minst 2 minuter, till en pastliknande konsistens. Färdigblandad massa är arbetsbar i ca 5-15 minuter beroende på avsedd användning. I färdigblandad massa får ej ytterligare vatten tillsättas.

Applicering

Den färdigblandade massan fördelas på golvet med en slät stålspackel. Eventuell finjustering i form av slipning, sickling eller ytterligare finspackling kan utföras så snart massan härdat tillräckligt. Verktyg och maskiner rengörs med vatten.

Efterbehandling

NFM Byggspackel är gångbar efter ca 30 minuter. Före golvläggning skall man alltid försäkra sig om att själva bjälklagskonstruktionen är tillräckligt uttorkad. Följ anvisningarna i AMA Hus. NFM Byggspackel är beläggningsbar efter ca 2 timmar, förutsatt att golvbeläggningen tål minst 85 % RF. Den angivna torktiden förutsätter ett gott uttorkningsklimat med +20 °C, 50 % RF och visst luftombyte.

NFM
Flytgolv AB



Miljöanvisningar

Produkten är alkalisk vid reaktion med vatten. Härdat material utgör ingen fara för miljö.
För hantering av restprodukter och avfall se innehållsdeklaration samt Byggvarudeklaration.

Produktspecifikation

Bindemedel
Specialcement

Ballast
Natursand, max 0,25 mm

Skiktthjocklek
0-50 mm

Tryckhållfasthet
> 30 MPa

Böjdraghållfasthet
F4

Vidhäftning till underlaget
> 1,5 MPa

Krympning
< 0,5 mm/m

Användningstid
10 min

Förpackning
15 kg och 25 kg säckar

Rengöring av verktyg
Omedelbart med vatten

Gångbar
Efter ca 30 min

Beläggningsbar
Efter ca 2 timmar eller när RF (relativ fuktighet) är under tillåtet värde för aktuell beläggning.

Åtgångstal
ca 1,5 kg pulver per m² och mm tjocklek

Lagring: 6 månader torr



NFM Flytgolv AB
Vångavägen 1, 238 41 Oxie,
13

EN 13 813

Byggspackel för inomhusbruk
Tryckhållfasthet: C30
Böjdraghållfasthet: F4
Brandklass: A1

NFM Flytgolv AB | Vångavägen 1, 238 41 OXIE, Sweden | Telefon: +46 (0) 40 469 971
Telefax: +46 40 46 99 72 | VAT-No./Momsreg-nr/F-skatt SE556723798601 | www.nfm.se