

GOLVPRIMER XP

Produktblad



Produktbeskrivning

NFM Golvprimer är en lösningsmedelsfri, dispersionsbaserad primer. Används till grundbehandling inomhus före applicering av golvspackel eller dylikt. Kan användas på alla typer av underlag som kan beläggas med cementbaserade spackel och fix. Förbättrar vidhäftningen, fuktskyddar underlaget samt fungerar som dammbindare.

Förbehandling

Underlaget skall vara torrt, rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra att NFM Golvprimer får en fullgod vidhäftning till underlaget. Se även till att underlaget är hårt och fast. Om porbildning uppstår i avjämningsmassan är detta ofta ett tecken på att underlaget är kraftigt sugande, varför extra primning är att rekommendera. Med hänsyn till primerns filmbildning får inte underlagets temperatur understiga +10 °C. Relativa fuktigheten bör ej överskrida 85 %. För bästa arbetsresultat bör temperaturen i arbetslokalen ligga mellan 10 °C och 25 °C.

Bruksanvisning

På betong, puts, golvspackel och andra sugande ytor appliceras primern utspädd med vatten i förhållande 1:3. Upprepa behandlingen vid behov. Vid behandling av starkt sugande ytor, t.ex. lättbetong, spädes primern med vatten i förhållande 1:5 och sedan i förhållande 1:3. På fuktkänsliga underlag som t.ex. gips- eller träskivor samt gipsbaserade spackel appliceras primern koncentrerad. På mindre sugande ytor som klinker, stengolv etc. ska ytan slipas först. Primern arbetas in i underlaget med borste eller roller. Undvik pölbildning. Spackling, kakelsättning eller klinkerläggning kan ske så fort primern har torkat och bör göras inom 1 dygn för optimal vidhäftning. Sörj för god ventilation

Primningsguide

Normala betonggolv: spädning 1 del koncentrerad primer + 3 delar vatten räcker till ca. 10 m²

Gamla sugande betonggolv: prima två gånger, 1+5, 1+3, räcker till ca. 5 m²

Golvavjämning: 1+3, räcker till ca. 10 m²

Nygjuten golvavjämning: 1+5, räcker till ca. 10 m²

Lättbetong: (spraya primern) 1+3, räcker till ca. 5 m²

Trägolv/linolium: 5+1, räcker till ca. 5 m²

Golvgipsskiva/spånskiva: 5+1, räcker till ca. 5 m²



Lagring

Lagras frostfritt och ej exponerad för solljus.
Obruten förpackning kan lagras i 24 månader.

Miljöanvisningar

Undvik utsläpp till avloppsnät. Rester av produkt utgör inte farligt avfall enligt SFS 1996:971 (bilaga 2 och 3).

Rengöra utrustning

Verktyg och maskiner rengörs med vatten. Observera att torkad primer är svår att lösa upp. Var därför noga med att snabbt rengöra arbetsverktygen innan primern torkat.

Produktspecifikation

Materialtyp

Polymerdispersion

Färg

Vit, transparent efter torkning

Egenvikt

0,8 kg/l

Densitet

1,04 kg/l

Åtgång

1 liter till 10-14m² i blandningsförhållande 1:3 beroende på underlagets uppsugningsförmåga

pH

7

Lagringstid, frostfritt

24 månader i obruten förpackning

Torktid, minuter

30-60 minuter beroende på underlagets uppsugningsförmåga, temperatur och fuktighet

Rengöring

Vatten (innan primern har torkat)

Beläggningsbar, tidigast efter

Filmbildning, dock tidigast 1 dygn efter applicering

Appliceringsmetod

Pensel, borste, kvast, roller eller primerspruta

Läggningstemperatur

Minst +10 °C

Förpackning

Dunk 25 liter